

A DELAP lap élettartama nem a lapoktól, hanem az alap felület kiképzésétől függ legfőképpen:

a.) lábazatoknál, nagy vízterhelésű helyeknél MESZET ne használjanak a felület kiegyenlítő vakolatában! Használjanak kétszer rostált sódert, cementet vagy fagyálló csemperagasztót.

b.) Kocsi lejáró támfalaknál, a támfal földdel érintkező oldalát teljes vízszigeteléssel kell ellátni.

- A felhasználásra kerülő csemperagasztónak a Delap lap teljes hátfelületével érintkeznie kell ragasztáskor!

a.) hígfolyósabb legyen a csemperagasztó, mint a hagyományos csempek ragasztásakor, hogy a DELAP lapok kellően ázhassanak.

b.) amennyiben a falfelület nagyon nedvszívó, használjanak univerzális alapozót.

- Világos tónusú Delap lapokhoz fehér csemperagasztót ajánlunk, sötét tónusú Delap lapokhoz szürke csemperagasztót az esztétikai hatás érdekében. Ne felejtsek el, hogy a csemperagasztó maga a fuga anyag is.
- Támfalaknál, kéményeknél FLEX csemperagasztót használjanak.
- Fugázáskor egy 1,5 collos ecsetet használjunk úgy, hogy szigszalaggal rögzítsük a szórt buglivá, mutató ujjunkat helyezzük a buglira.
- Ne felejtsek el, hogy 50 db 73x243 mm méretű lapot adunk 1 m² 8 mm-es fugaméretet alapul véve. Ennél kisebb fugát nem javasolunk esztétikai megfontolásból.
- 5 °C alatt ne ragasszanak, mert az anyagokban kémiai kötés nem jön létre biztonságosan.
- A megvásárolt DELAP lapokat lehetőség szerint egy éven belül használják fel, tárolása száraz hűvös helyen történjen. A lapok 10 °C alatt merevek, könnyen törnek.

